

## Teknik Veri Formu

Yerleştirme amacına yönelik, özellikle basınçlı boruların - içme suyu borularının rehabilitasyonu için

İç tarafı: Sentetik iplik, dairesel dokunmuş

Dış tarafı: Polietilen kaplama (düz beyaz)

Not: Sıcak kütleme süreci, polietilen erime noktasının 80°C olarak değerlendirilmesini gerektirir.

Basınca bağlı olarak mm cinsinden genleşme oranı (yaklaşık değerler):

Nominal çap	0,0 bar	0,1 bar	0,3 bar	0,5 bar	Weight (g/m)
100 mm	98,0	98,7	99,6	100,6	382
150 mm	147,7	148,7	151,2	155,0	713
200 mm	193,3	194,9	199,3	207,0	1.022
250 mm	241,4	242,9	250,0	258,9	1.287
300 mm	291,7	294,9	305,0	314,6	1.597
350 mm	332,4	334,3	344,6	357,6	1.863
400 mm	386,3	389,8	404,7	414,6	2.051
500 mm	484,0	491,7	512,7	522,9	3.230
600 mm	570,7	574,8	599,6	609,8	3.800

Belirtilen liste, laboratuvar verileri ile ilgilidir.

Talep üzerine ek ebatlar.

Teknik veriler, değişikliklere tabidir.